

# TECHNICKÝ LIST

---

## LEPIDLO NA CIHLY

Nízkoexpanzní polyuretanová lepicí hmota pro vzájemné lepení stavebních materiálů. Určena k lepení zdiva z pálených cihel, betonu, lehčeného betonu apod. Vhodná pro lepení obkladových i tepelně izolačních panelů. Výborně přilne na cihly, kámen, beton, dřevo, sádkarton, pěnový polystyrén, polyuretan i většinu ostatních stavebních materiálů mimo PE, PP, Teflonu a silikonu. Rychle vytvrzuje, vytváří velmi pevný a odolný spoj s dlouhodobou životností. Určeno k nanášení aplikační pistolí.

### Návod k použití

Dózu před aplikací důkladně protřepejte po dobu min. 30-ti sekund a našroubujte v poloze ventilem vzhůru na aplikační pistolí. Povrch musí být, čistý bez prachu a mastnoty. Nesoudržné povrchy doporučujeme penetrovat vhodným přípravkem.

Nanášejte podélné pruhy o průměru cca 3 cm a 2-3 cm od okraje. V případě plošného nanášení dodržujte distanci mezi jednotlivými pruhy asi 15 cm. Lepené materiály ihned přiložte, případně lehce přitlačte a vyrovnejte do požadované polohy.

Pracovní teplota: +5°C až +35°C, doporučená teplota obsahu náplně +10°C až +25°C. Vydátnost: 50 až 60 m lepicího pruhu o průměru 3 cm. Lepicí hmota začíná tuhnout po cca 15 až 30 minutách (dle okolních podmínek), zcela vytvrzená je za 12 hodin.

### Balení:

- aerosolová plechovka o obsahu 750 ml

### Skladovatelnost:

- 15 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru!

### Technická data:

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • Báze:                             | polyuretan                |
| • Konzistence:                      | tixotropní pěna           |
| • Aplikační teplota:                | +5°C až +35°C             |
| • Optimální teplota:                | +20°C                     |
| • Povrch nelepivý:                  | cca 10 min.*              |
| • Počátek tuhnutí:                  | 15 - 30 min.*             |
| • Plné vytvrzení:                   | 12 hod.*                  |
| • Hustota:                          | 15 - 20 kg/m <sup>3</sup> |
| • Třída hořlavosti pěny (DIN 4102): | B3                        |

\* Hodnoty se mohou měnit v závislosti na okolních podmínkách jako teplota a úroveň vzdušné vlhkosti.

### Bezpečnost práce a hygiena:

Dodržujte běžné zásady hygieny práce, použijte ochranné rukavice a brýle. Další informace viz Bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.