

KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACÍ DO 60 °C se používá jako krycí lepicí páska při malířských pracích a sádrování v interiérech. Lze ji také použít k balení, svazování a páskování. Dále se používá k vytváření nekonečných pásů z papíru a lepenky v papírenském průmyslu.

KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACÍ DO 60 °C je samolepicí páska složená z jednostranně impregnovaného houževnatého krepového papíru a jednostranně naneseného lepidla ze syntetického kaučuku.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- pružný nosič
- nosič odolný vůči vodě
- dobrá přilnavost lepidla
- vysoká dotyková lepicí síla

APLIKACE

KREPOVÁ PÁSKA MASKOVACÍ DO 60 °C musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	běžová
dotyková lepicí síla (Tack)	vysoká
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	krepovaný papír jednostranně impregnovaný
odolnost proti teplotě	-40 °C až do +60 °C
odolnost proti teplotě krátkodobá	až do +80 °C
prodloužení při přetržení	5 až 8 %
přilnavost	≥ 6 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,11 mm
zatížení při přetržení	≥ 65 N / 25 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
50 m	19 mm	48 ks
50 m	25 mm	36 ks
50 m	30 mm	28 ks
50 m	38 mm	24 ks
50 m	50 mm	24 ks
50 m	75 mm	16 ks
50 m	100 mm	12 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.