

Názvy výrobků zařazených do technického listu**Rocco I. ; Rocco II.****1. Specifikace**


- 1.1. Betonové vibrolisované výrobky jsou vyráběny kombinovaným účinkem vibrace a přítlaču při, kterém je ve vibrolisu zpracovávána zvlhlá betonová směs.
- 1.2. Pro dosažení vysokých užitných vlastností a zejména požadovaných estetických i vizuálních hledisek se betonové výrobky vyrábí jako dvouvrstvé – tzn. s nášlapným a jádrovým betonem.

2. Zamýšlené použití


- 2.1. Pro zpevněné plochy jako jsou chodníky, terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, chodníky v zahradách apod. Lze také použít na místa s nízkým dopravním zatížením, např. nájezdy do garáží (občasný pojezd vozidel do 3,5 t). Betonové dlažební bloky – EN 1338:2003.
- 2.2. Způsob zhotovení dlážděné plochy musí být proveden vždy s ohledem na místní geologické podmínky, podkladní vrstvy a konkrétní dopravní zatížení – doporučujeme konzultovat s projektantem.

3. Přednosti

- 3.1. Pro dosažení vysokých užitných vlastností a požadovaných estetických a vizuálních hledisek se betonové výrobky vyrábí jako dvouvrstvé vibrolisované prvky.
- 3.2. Přiměřená kombinace pohledového (nášlapného) betonu s jádrovým betonem zajišťuje velmi vysoké užitné vlastnosti:
 - vysokou pevnost,
 - mrazuvzdornost a odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek,
 - odolnost vůči obrušování,
 - odolnost proti smyku/skluzu.
- 3.3. Snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie.



Obr. č. 1 – ROCCO I.
160x160x60 mm



Obr. č. 2 - ROCCO II.
240x160x60 mm

- 3.4. Jednoduchá opraviteľnosť s dobrým výsledkom.
- 3.5. Snadná a rýchla pokládka nevyžadujúca špeciálnu technológiu alebo náradie.
- 3.6. Jednoduchá opraviteľnosť poškodených dlažďených plôch.
- 3.7. Betonové dlažebné prvky Rocco umožňujú množstvo farebných kombinácií – viz Vzorové kladacie plány.

4. Nabídka barev a povrchů

- 4.1. Aktuálna ponuka farebného prevedenia, vrátane prevedenia povrchu, je uvedená v platnom ceníku DITON.

5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami

- 5.1. Základné informácie pre expedíciu, skladovanie a manipuláciu s manipulačnými jednotkami sú uvedené v dokumente **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.
- 5.2. Informácie pre stohovanie manipulačných jednotiek sú uvedené v dokumente **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz www.diton.cz.

6. Doplnující informace

- 6.1. Rozdiely v farbe a štruktúre dlažebných prvků môžu byť spôsobené odlišnosťami v odtieňoch a vlastnostiach surovín a odlišnosťami pri tvrdnutí, ktorých sa výrobcu nemôže vyvarovať, a preto nie sú považované za významné.
- 6.2. **Pri pokládke je nutné odebírat dlažebné prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlažďených plôch.**
- 6.3. Zaspárovanie dlažby provádíme čistým a suchým kremičitým pískom frakcie 0/2 mm (kremičitý piesok z doplnkového sortimentu spoločnosti DITON s.r.o.), pri pokládke v blízkosti bazénov spárovací hmotou na bázi kremičitého písku a pryskyřičného pojiva, ktorá sa vlhkosťou vytvrdí a zabráni tak uniknutiu písku zo spár. Pri lepení dlažby na železobetónovú dosku pomocou flexibilného lepidla sa spáruje

speciální spárovací hmotou (s označením CG2ArW klasifikované dle ČSN EN 13888) případně trvale pružným tmelem (odolávajícím UV záření) z kartuše.

6.4. Před zaspárováním dlažby doporučujeme z hlediska dosažení jednotné barevné celistvosti plochy zaměnit jednotlivé prvky mezi sebou tak, aby došlo k optickému sjednocení plochy.

6.5. Výskyt vápenných výkvětů na dlažebních prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.

6.6. Případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do nášlapné vrstvy) dořezávaných prvků a zadlážděné plochy.

6.7. Podkladní a úložné vrstvy a pravidla pro pokládku dlažby jsou uvedeny v dokumentu **Obecné zásady pokládky dlažby zámkové a skladebné** – viz www.diton.cz.

7. Údržba

7.1. Důležité je vydlážděnou plochu chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním.

7.2. Tam, kde se očekává zvýšené riziko znečištění, doporučujeme ošetřit zadlážděnou plochu ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. - viz aktuální ceník. Při použití dlažby u bazénu je nutné ochranu impregnačním nátěrem pravidelně opakovat, minimálně jednou za rok.

8. Legislativa

8.1. Betonové výrobky jsou vyráběny v souladu s normou EN 1338:2003 a firemní provozní dokumentací.

8.2. Na danou skupinu výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o vlastnostech – viz www.diton.cz.

8.3. Kvalita betonových dlažebních prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.

8.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.

8.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz www.diton.cz.

8.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016





CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

Tab. - Technické parametry

Název výrobku	Povrch	Skladebný rozměr - d/š/v [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost manipul. jednotky [kg]
ROCCO II.	standard, reliéfní	240x160x60	m ²	11,52	1 500 kg
ROCCO I.	standard, reliéfní	160x160x60	m ²	10,75	1 390 kg

Rocco I. a Rocco II. – Skladebné rozměry

Obr. č. 3 - ROCCO I.a ROCCO II. rozměry

**Platnost**

od 2/2022; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.