

FACADE SYSTEM

**2260****LEPICÍ STĚRKA DIFU**

Dřívější název: 185



## NEJLEPŠÍ PAROPROPUSTNOST

### Pro tepelně izolované, prodyšné konstrukce

Difuzně otevřená a prodyšná: Vysoká propustnost vodních par  $\mu < 8$ . Vhodná pro dřevostavby. Lepicí a stěrková hmoty pro tepelnou izolaci na bázi MW.

S výbornou soudržností na minerální izolanty a pastovité omítky.

K vyrovnání podkladních a tepelněizolačních omítek pro vytvoření nového, rovného podkladu před aplikací pastovité omítky.

Velmi dobře se hodí pro sanace: Silně přilne ke stávajícím, různorodým podkladům.

S vloženou skelnou tkaninou vhodná také k překrytí problematických míst zdíva nebo běžných omítek.

Filcovatelná. Měla by být natřena difuzně otevřenou fasádní barvou, např. na silikátové bázi.

Certifikováno pro použití v zateplovacích systémech Cemixtherm (ETICS). Splňuje požadavky

EAD, ETAG 004 a třídy A CZB.



Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Paropropustný

Pro ruční zpracování

### Oblast použití

Vhodné pro lepení a stěrkování zateplovacích systému Cemixtherm.

Pro stěrkování pórobetonu a tepelných izolantů.

Pro překrytí problémových míst zdíva nebo běžných omítek.

Pro soklové části domu.

Podklad pro tenkovrstvé finální omítky.

Vhodná pro dřevostavby a difuzně otevřené konstrukce.

Vhodná pro stěrkování tepelněizolačních omítek, před aplikací finální povrchové úpravy.

Pro rekonstrukce starých fasád. Pouze zatočit a natřít fasádním nátěrem.

### EN 998-1

GP CSIV ,Wc1 ,

### Národní norma

Splňuje technická kritéria směrnice EAD a kritéria CZB ČR pro kvalitativní třídu A

### Oblast vytápění-chlazení



Stěna + Strop

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování (min.)**

5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**

30 °C

## Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

### Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix 2613, hladké podklady zdrsňit nebo použít kontaktní můstek Cemix 2620, případně Cemix 8040. V případě nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

### Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného vrtulového mísidla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

### Spotřeba vody



Množství	Litř (min.)	Litř (max.)
25 kg	6,25 L	7 L
1 kg	0,25 L	0,28 L

### Míchání



#### Doba míchání

5 min

#### Rychlost otáčky/min.

800

#### Odstoj

3 min

### Pokyny pro zpracování

Lepení izolantu: Tepelná izolace z minerální vlny se nejdřív v místech lepení přestěruje tenkou vrstvou (lepící hmota se vetře do povrchu izolace) a na ni se bezprostředně poté nanese požadované množství lepící hmoty. Lepící hmota se nanáší na rub izolační desky, buď jako souvislý pás po obvodu a nejméně tři terče uprostřed, nebo celoplošně zubovým hladítkem. Při celoplošném lepení se hmota nanáší zubovým hladítkem; výška zubu hladítka se volí podle rovinnosti podkladu (min. 10 mm pro ideálně rovný podklad). V případě minerální vlny s kolmým vláknem (lamely) nanášejte lepící hmotu vždy celoplošně! Při strojním zpracování je možné nanášet lepící hmotu i na podkladní plochu hadovitě tak, aby rozteč byla cca 200 mm. Na takto nanesenou lepící hmotu lepte tepelněizolační desky. Doba aktivní lepidlosti je cca 20 minut, proto nanášejte hmotu pouze na takovou plochu, kterou bezpečně během této doby obložíte. Minimální plocha lepení musí splňovat požadavky předepsané výrobcem tepelněizolačního systému a odvíjí se od způsobu lepení a mechanického kotvení tepelněizolačních desek. Systém lepení a stěrkování je podrobně popsán v technologických předpisech pro provádění zateplovacích systémů Cemix.

Vytváření základní vrstvy: Před prováděním základní vrstvy se do lepící hmoty osadí určené rohové, ukončovací, napojovací, dilatační lišty a zesilující vyztužení (u rohů otvorů, v místě styku různých izolantů atd.) Na povrch izolačních desek se nanese stěrková hmota v předepsané tloušťce, do srovnané vrstvy se vtlačí armovací síťovina, překryje se a vyrovná další vrstvou hmoty. Celková doporučená tloušťka vyztužené vrstvy je 4 mm. Vyztužná síť musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky vyztužené vrstvy od vnějšího povrchu a překryta min. 1 mm vrstvou. Po konečném vyrovnání vyztužené vrstvy nesmí být armovací síť obnažena (ani po přebroušení případných nerovností). Takto připravený podklad slouží pro nanesení vrchní omítky.

Spotřeba na lepení izolantu : 3,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup>

Spotřeba na stěrkování základní vrstvy : 3,0 - 5,5 kg/m<sup>2</sup>

## Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy	5 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	4 mm
Minimální tloušťka vrstvy	3 mm

## Spotřeba



<b>Spotřeba od</b>	<b>Spotřeba do</b>	<b>Spotřeba materiálu v měrné jednotce</b>
6.5	11	kg/m <sup>2</sup>

## Vydatnost

Spotřeba materiálu	v	Jednotka	Vydatnost
25 kg lepení	bodově	lepení bodově	5.8 m <sup>2</sup>
25 kg základní vrstva	4 mm	provedení základní vrstvy	5.7 m <sup>2</sup>

## Zpracovatelnost



180 min

## Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

## Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

**2412 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 160 A**

**2413 VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 145 B**

**2612 PENETRACE POD SILIKÁT**

Vysoce difuzní penetrace, tónovaná na zakázku

**2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM**

Polymer-modifikovaná: Renovační a kreativní omítka

**2727 ACTIVCEM**

Vysoce odolná omítka s vlákny

**2728 DUOCEM**

Samočisticí silikon-silikátová omítka

**2729 TETRACEM**

Samočisticí omítka, vyztužená aramidovými vlákny

**2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY**

Samočisticí efekt, dlouhá životnost

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Bílý cement
Vyrobena z materiálu	Minerální plnivo, bílý cement, redispersovatelný polymer, alkalivzdorná výztužná vlákna a další speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna v mm	1,2
Přidrženost při uložení za sucha k izolačnímu materiálu v N/mm <sup>2</sup>	0.08
Přílnavost po uložení v suchu v N/mm <sup>2</sup>	0.25
Přidrženost po uložení v mokru a po 2h sušení v N/mm <sup>2</sup>	0.08
Přidrženost po uložení v mokru a po 7h sušení v N/mm <sup>2</sup>	0.25
Trvanlivost	min. 10 cyklů - zkouška mrazuvzdornosti dle ČSN 72 2452
Tepelná vodivost $\lambda$ v W/(m.K)	0.42
Faktor difúzního odporu pro vodní páru ( $\mu$ )	8

## VARIANTY



Pro trhy	CZ/SK/AT
Barva	bílá
Netto hmotnost	25 kg
Druh balení	Pytel
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561100832
Množství na paletě	48
Hmotnost na paletě	1 200 kg
Skladovatelnost	24 m.

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Pytel	PE	Skladování v originálních uzavřených obalech

### Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

## Likvidace materiálu (odpadů)

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.  
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.  
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

## Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

## Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

## Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.  
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.  
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).