



Rozměry

300 x 300 mm

Tloušťka

24 mm

Hmotnost dlaždice

5,0 kg

MARGITA

TERACOVÁ
DLAŽBA HLADKÁ

Vysoce pevná dlažba s užitím pro výstavbu odolných podlah v garážích, sklepech, autodílnách a servisech. Teracová dlažba je dvouvrstvá. Spodní jádrová vrstva je složena z říčního štěrkopísku a portlandského cementu, vrchní nášlapná vrstva je složena z mramorové nebo teracové drtě různých barev a různých frakcí. Jako pojivo se v nášlapné vrstvě používá portlandský cement bílý nebo šedý. Tuto vrstvu lze barvit do hmoty vhodnými barevnými pigmenty.

Použití

Teracovou dlažbu lze položit v interiérech i exteriérech obchodních středisek, nádražních hal, škol, nemocnic, vstupních hal aj. (dlažby především s bílým cementem). Teracová dlažba je také vhodná do průmyslových hal, skladů, prádelen, hospodářských budov, garáží, servisů, sklepů aj. (dlažby především s šedým cementem).

Můžeme vyrobit barevný vzor v kresbě podle Vašeho přání.

Ke všem dlažbám dodáváme také soklíkové pásy, schody a další teracové výrobky ve shodném vzoru.

Více na www.cidemat.cz

Technické parametry

Hmotnost dlaždice (kg)	5	Mrazuvzdornost	splňuje
Plošná hmotnost (kg/m²)	55	Protiskluznost	> 0,6
Pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	min. 5	Obsah Ra 226 (Bq/kg)	< 20
Obrusnost (cm³/50cm²)	max. 26	Počet dlaždic na paletě	188
Nasákavost	< 8 %	Počet m² na paletě	16,92
		Hmotnost palety (kg)	960

MARGITA základní vzory



MA 104



MA 105



MA 221

cidemat

Naše výrobky splňují požadavky příslušných technických norem a předpisů:

- Teracové dlažby a teracové prvky dle ČSN EN 13748-1 a ČSN EN 13748-2 (Teracové dlaždice)
- Betonové dlažby dle ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky)
- Protiskluznost dle ČSN 74 4507
- Protiskluznost dle ČSN EN 16165"22
- Certifikát environmentálního prohlášení o produktech dle normy ČSN EN 15804+A2:2020, ČSN EN 16757:2018
- Máme zavedený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016

Všechny potřebné certifikáty a prohlášení najdete na stránkách www.cidemat.cz



ISO 9001:2016



CIDEMAT Hranice, s.r.o.

Provozovna
Bělotínská č. 288
753 01 Hranice

Telefon
+420 / 581 829 366-7
+420 / 602 569 187
+420 / 775 305 686

www.cidemat.cz

E-mail
cidemat@cidemat.cz
prodej@cidemat.cz

