

Rozměry
400 x 400 mm

Tloušťka
27 mm

Hmotnost dlaždice
10,0 kg



RADKA

HLADKÁ TERACOVÁ DLAŽBA
MODERNÍHO ROZMĚRU

Vysoce pevná dlažba s užitím pro výstavbu odolných podlah v pasážích, chodbách a atriích kancelářských budov, administrativních center, škol a nemocnic. Velký rozměr dlažby představuje efektní řešení prostoru. Teracová dlažba je dvouvrstvá. Spodní jádrová vrstva je složena z říčního štěrkopísku a portlandského cementu, vrchní nášlapná vrstva je složena z mramorové nebo teracové drtě různých barev a různých frakcí. Jako pojivo se v nášlapné vrstvě používá portlandský cement bílý nebo šedý. Tuto vrstvu lze barvit do hmoty vhodnými barevnými pigmenty.

Použití

Teracovou dlažbu lze položit v interiérech i exteriérech obchodních středisek, nádražních hal, škol, nemocnic, vstupních hal aj. Společně s teracovými obklady schodů je velice krásným řešením vstupních chodeb a schodišť bytových domů a kancelářských center.

Můžeme vyrobit barevný vzor v kresbě podle Vašeho přání.

Ke všem dlažbám dodáváme také soklíkové pásy, schody a další teracové výrobky ve shodném vzoru.

Více na www.cidemat.cz

Technické parametry

Hmotnost dlaždice (kg)	10	Mrazuvzdornost	splňuje
Plošná hmotnost (kg/m ²)	63	Protiskluznost	> 0,6
Pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	min. 5	Obsah Ra 226 (Bq/kg)	< 20
Obrusnost (cm ³ /50cm ²)	max. 26	Počet dlaždic na paletě	88
Nasákavost	< 8 %	Počet m ² na paletě	14,08
		Hmotnost palety (kg)	910

RADKA základní vzory (šedý cement)



RB 103



RB 119



RB 217



RB 219

RADKA základní vzory (bílý cement)

cidemat

Naše výrobky splňují požadavky příslušných technických norem a předpisů:

- Teracové dlažby a teracové prvky dle ČSN EN 13748-1 a ČSN EN 13748-2 (Teracové dlaždice)
- Betonové dlažby dle ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky)
- Protiskluznost dle ČSN 74 4507
- Protiskluznost dle ČSN EN 16165"22
- Certifikát enviromentálního prohlášení o produktech dle normy ČSN EN 15804+A2:2020, ČSN EN 16757:2018
- Máme zavedený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016

Všechny potřebné certifikáty a prohlášení najdete na stránkách www.cidemat.cz

CIDEMAT Hranice, s.r.o.

Provozovna
Bělotínská č. 288
753 01 Hranice

Telefon
+420 / 581 829 366-7
+420 / 602 569 187
+420 / 775 305 686

www.cidemat.cz

E-mail
cidemat@cidemat.cz
prodej@cidemat.cz



ISO 9001:2016

